



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : **BITÜM-POLİMER ESASLI SU YALITM 2K (ELYAF TAKVİYELİ)**
- Tanımı** : DELFİN 2K Bitüm-Polimer esaslı su yalıtım, çift komponentli, elastikiyet ve çekme mukavemeti çeşitli katkılarla güçlendirilmiş bitüm esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.
- Net** : 24+8 kg
- Kullanım Alanları** :
 - İç ve dış mekanların yalıtımında
 - Perde duvarlar, temeller ve zeminlerde
 - Sızıntı suları ve yer altı suları ile teması olan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda
 - Balkon ve terasların yalıtımında kullanılır.
- Uygulama** : 5 mm'ye kadar uygulama yapılabilir. Ancak her kat için 1 mm uygulanmalıdır. Kaplama her zaman yapı elemanlarının suya maruz kalan tarafına, zemin katlarının altındaki koruyucu katmanlara, yükselen nemin önlenmesi istenen durumlarda uygulanır. Karıştırıcı yavaş dönen (yaklaşık 400 devir/dakika dönüş hızı) matkaba takılır. Toz bileşen, sıvı bileşenin içine serpilir. İçinde topak bulunmayan homojen yapıda macunumsu bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. Karıştırma oranı: Ağırlıkça 3 ölçek sıvı komponent + ağırlıkça 1 ölçek toz komponent şeklinde olmalıdır. 1-2 saat içinde uygulama yapılacak miktarda karıştırma yapılır. Karıştırılmış DELFİN Bitüm-Polimer 2K malzemesi tek bir operasyonla, fırça ile, tam olarak kaplayacak şekilde uygulanır. Duvarlara ve zemine yaş tabaka kalınlığı 4mm olan bir kaplama uygulanır.
- Sarfiyat** : 1 mm uygulama 1 kg/m²
- Depolama** : Ürün serin fakat donmaya maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Riziko Uyarıları** : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
- Güvenlik Uyarıları** :
 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
 - Buharını solumayın.
 - Cilt ile temasından sakının.
 - Uygun eldiven giyin.
 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
 - Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
 - Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toz Komponent	:	Kum Esaslı Kuru Karışım
Bileşenler	:	2 Komponent
Yoğunluk	:	1.0 kg cm ²
Yapısı	:	Macunsu
Çalışma Sıcaklığı	:	+5°C ile 25°C
Kullanım Süresi	:	1-2 Saat
Sertleşme Süreci	:	Yaklaşık 1 Gün
Su ile Temas Süresi	:	Yaklaşık 1 Hafta Sonra
Isıya Direnci	:	-15 ile +65 arasında

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**